

# KNAUF



## KNAUF Cyprus ürünleri Yusuf Paralik güvencesiyle



[www.paralik.com](http://www.paralik.com) | [info@paralik.com](mailto:info@paralik.com)

**Lefkoşa Merkez**  
Adres : Sanayi Bölgesi,  
6. Sokak, No:14,  
Lefkoşa  
Tel : +90 392 225 3380

**Lefkoşa K. Kaymaklı Şubesi**  
Adres : Şht. Mustafa  
A. Ruso Caddesi, K. Kaymaklı,  
Lefkoşa,  
Tel : +90 392 228 1005

**Mağusa Çarşı Şubesi**  
Adres : İsmet İnönü  
Bulvarı,  
No:1, Mağusa  
Tel : +90 392 365 0540

**Mağusa Sanayi Şubesi**  
Adres : Mağusa Büyük  
Sanayi Bölgesi,  
9. Sokak, Mağusa  
Tel : +90 392 365 1464

**Girne Karakum Şubesi**  
Adres : Hazreti Ömer  
Caddesi, No:32, Karakum,  
Girne  
Tel : +90 392 815 9657

## KNAUF ÜÇÜNCÜ KAT EL SIVASI VE ÜÇÜNCÜ KAT ELYAFLI EL SIVASI

### Ürün Yapısı ve Özellikleri:

**KNAUF 3. kat elyaflı el sivası** içte ve dışta çift katlı sivaların üzerine uygulanan çimento esası üstün nitelikli eşsiz bir son kat el sivasıdır.

Malzemenin ana bileşenleri çimento, kum ve kalsittir.

Söz konusu malzemelerin çeşitli granülasyonları uygun kimyasallar ile karıştırılıp teknolojik bir harç olarak piyasaya sunulur.

**KNAUF 3.kat elyaflı el sivası** özellikle dayanıklılık ve yapışma mukavemetinin yanı sıra su itici özelliğine sahip olup yüzeylere uyuşması bilhassa yüksek olan bir siva malzemesidir.

Elyaflar malzemenin kurumasından sonra oluşabilecek çatlakları büyük oranda önlemeaktedir.

### Kullanım Alanları ve Uygulama Hazırlığı:

Ürün ve sivalanacak yüzeyin hazırlığı için temiz bir kovaya önce su ve müteakiben siva yavaş yavaş dökülür daha sonra düşük devirli bir mikser ile karıştırılır. Böylelikle homojen bir malzeme elde edilir.

Eğer gerekiyorsa büyük miktarlar için tercihen PFT'nin harç mikseri kullanılabilir. İlk karıştırmadan sonra malzeme 5 ila 10 dakika arasında dinlenmeye bırakılır.

Sonra kullanmaya başlamadan önce hafifçe tekrar karıştırılır ve uygulamaya başlanır. Eğer gerekiyorsa az miktarda su ilavesi yapılabilir.

Karıştırmadan sonra malzeme hala tazeyken uygulanır.

Kovada uzun süre kalmış malzemenin kullanılmasından kaçınmak gereklidir.

Malzemenin mekanik mukavemetini azaltacağının, karıştırılmış malzemeye uzun süreden sonra kesinlikle su katmamak gereklidir.

Hazırlanmış ( karıştırılmış ) olan malzemenin taze yani uygulanabilirliğini kontrol etmek için avucumuzun üstüne değdirliğimizde eğer hala yapışabiliyorsa, malzemenin halen kullanılabileceğini anlarız.

### Uygulama Şekli:

Uygulanacak yüzeyler toz, yağı ve diğer kirlerden arındırılmalı ve temizlenmeli, yüzeyler sert ve kuru olmalı, ıslak yüzeyler kesinlikle kurutulmalıdır.

**KNAUF 3.kat elyaflı el sivası** son kat kaplama sivası olarak 2-3mm'lik kalınlıkta uygulanabileceğinden yüzey tamamen düzgün olması, girinti ve çatlakların olmaması gereklidir.

Eğer uygulanacak yüzey yüksek oranda su emici ise, yüzeyi önceden nemlendirmek gereklidir.

Sivanın uygulanacağı yüzey uygulama öncesi nemli ancak çok ıslak olmamalıdır.

Ürünün granülasyonu ve içeriği sebebiyle mükemmel düz yüzey (saten yüzey) elde edilememektedir.

Malzeme yüzeye uygulanırken her katı birbirine ters olacak şekilde el hareketleriyle malayla uygulanır, daha sonra bir sünger ile perdahı yapılır.

Yeni uygulanmış sivalar mümkün olduğunda kuvvetli güneş işinlarından, sıcak rüzgarlardan ve yüksek sıcaklıklardan korunmalıdır.

Aksi takdirde çatlaklıklar meydana gelebilir.

Tamamen düz ve cam gibi yüzeyler elde edilmek istendiğinde, **KNAUF 3.kat elyaflı el sivasının** üzerine çimento veya alçı saten sivalar spatuila ile uygulanır.

### Dekorasyon:

**KNAUF 3.kat elyaflı el sivası** ile sivanmış yüzeylere tüm dekoratif sivalar, grafiato-sagre gibi boyalar uygulanabilir.

Dekoratif sivalar asıl sivanın kurumasından sonra uygulanabilir. Bütün uygulamalarda üreticinin uygulama kılavuzuna uyulması gereklidir.

### Tüketim Miktarı:

25kg'lık bir **KNAUF 3.kat elyaflı el sivası** el veya elyaflı el sivası torbası 8lt. su ile karıştırıldığında yaklaşık 18lt'lik uygulamaya hazır harç elde edilir.

Harcın uygulama verimliliği torba başına 3mm'lik uygulama kalınlığı için yaklaşık 6m<sup>2</sup>'lik bir yüzeydir .



## KNAUF SUPERMAX SATEN BEYAZ

### ÇİMENTO ESASLI İNCE SATEN SIVA

#### Ürün Tanımı:

İç ve dış mekanlarda, beton yüzeylerde, trifillenmiş sivalı yüzeylerde, alçı siva ve alçı levha yüzeyleré, boyaya hazır pürüzsüz son kay yüzey elde etmek için kullanılan çimento esası ince saten siva.

#### Kullanım Alanı:

İç ve dış mekanlarda, Duvarda ve tavanda, Brüt beton yüzeylerde kullanılın.

#### Özellikler:

Elle uygulanır,  
Son katta pürüzsüz, boyaya hazır bir yüzey sağlar.  
Beyaz renklidir.  
Polimer katıldır.  
Suya ve dona dayanıklıdır.



#### Teknik Özellikler:

**Görünüm:** Beyaz Renkli Toz  
**Kuru Birim Ağırlığı:** 1100 ± 200 kg/m<sup>3</sup>  
**Uygulama Sıcaklığı:** +5°C ile +35°C  
**Su Karışım Oranı:** 7,5-8,0 Litre/Torba  
**Uygulanabilir Kalınlık:** 2-3 mm  
**Kuruma Süresi:** 24 saat  
**Parlaklık:** Mat; G3  
**Kuru Film Kalınlığı:** > 400; E5  
**Tane Büyüklüğü (mm):** <300; S2  
**Su Buharı Aktarım Hızı, g/(m<sup>2</sup>.gün):** V0  
**Su Aktarım Hızı, kg/(m<sup>2</sup>.saat0,5):** W0  
**Çatlak Örtme:** A0  
**CO<sub>2</sub> Geçirgenliği:** C0  
**Küp Gelişimine Direnç:** K2  
**Yangına Tepki:** A1  
 Yukarıdaki değerler +23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir

#### Uygulama Öncesi Hazırlık:

Yüzey kalıp yağı, toz, boyacı ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun tamir harçları ile yapılmalıdır.

Uygulama yüzeyi gereklidir. Sivalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır.

#### Uygulama:

25 kg. KNAUF SUPERMAX, yaklaşık 9.0 litre su dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya malta ile karıştırılır.  
 Karışım süresince, uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır.  
 Hazırlanan harç 5-10 dk. olgunlaşması için dinlendirilip, tekrar 1-2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.  
 Hazırlanan harç çelik malta ile uygulanır. Uygulama kalınlığı 2-3 mm'dir. Daha kalın uygulamalarda iki kat halinde; ikinci kat ilk kat yeterince çekince uygulanır.  
 Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için ince bir zımpara yapılabilir.

## AQUAPANEL® DERZ DOLGU VE SIVA HARCI (BASECOAT)

**Aquapanel® İç ve Dış Cephe Plakalarının derz, dolgu ve siva işlemlerinde kullanılan çimento bazlı harçtır.**

- Esneklik
- Sentetik reçine katkılı
- Dış hava şartlarına dayanıklılık
- Su iticiliğ
- Yüksek yapışma özelliği

### Üretim Standardı

TS EN 998 - 1

### Kullanım Alanları

- Aquapanel® İç ve Dış Cephe Plakalarının derzleri
- Aquapanel® yüzey sivaları

### Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Renk	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
AQUAPANEL® DERZ DOLGU VE SIVA HARCI (BASECOAT)	25	GR	40	12 ay

### Teknik Özellikler

Su karışım oranı (L)	6,3
Yanıgın tepki:	A2
Su emilimi	W2
Su buharı difüzyon katsayısı ( $\mu$ )	11
Tutunma (kuru ve ıslak koşullarda)	$\approx 0,08$
İsıl iletkenlik katsayısı (EN 1245)	$\leq 0,47 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / P=50 \%$ $\leq 0,54 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / P=90 \%$



## KNAUF FAYANS VE SERAMİK SPECIAL C1

**Çimento esası fayans ve seramik yapıştırıcıdır.**

### Üretim Standardı

TS EN 12004, C1T

### Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlar
- Beton, şap, siva vb. yüzeyler
- Duvar ve zemin



### Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir surât üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

### Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Renk	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
SPECIAL C1	25	peyzaz	40	12 ay

### Teknik Özellikler

Uygulama kalınlığı (mm)	2 - 5
Su karışım oranı (L)	7,5 - 7,75
Açık bekletme süresi	20 dk.
Kullanılabilirme süresi (L)	3 saat
Derz uygulama süresi (duvarda / zeminde)	Yak. (1 gün / 2 gün)
%100 yükleme süresi	Yak. 7 gün
Başlangıç çekme mukavemeti (N / mm²)	0,5
Suya daldırıldıktan sonraki çekme mukavemeti (N / mm²)	0,5
İşleyle yoğunlaşındıktan sonraki çekme mukavemeti (N / mm²)	0,5
Dönme - çözüme çevrimlerinden sonraki çekme mukavemeti (N / mm²)	0,5
Sıcaklık direnci	-20°C / +80°C
Tüketim miktarı (kg/m²) - Seramik ebadiна göre farklılık gösterir	2,03 - 5,08

## KNAUF FAYANS VE SERAMİK EXTRA C1T

**Çimento esası, yüksek mukavemetli fayans, seramik, mozaik ve granit yapıştırıcısıdır.**

### Üretim Standardı

TS EN 12004, C1TE

### Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlar
- Beton, şap, siva vb. yüzeyler
- Yoğun yaya trafiğinin olduğu yerler
- Alçıpan yüzeyler



### Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir satır üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

### Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Renk	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
EXTRA C1T	25	Beyaz	40	12 ay

### Teknik Özellikler

Uygulama kalınlığı (mm)	2 - 5
Su karışım oranı (L)	7,5 - 7,75
Açık bekletme süresi	30 dk.
Kullanılabilme süresi I	3 saat
Derz uygulama süresi (duvarda / zeminde)	Yak. (1 gün / 2 gün)
%100 yükleme süresi	Yak. 7 gün
Başlangıç çekme mukavemeti (N / mm²)	0,5
Suya daldırdıktan sonraki çekme mukavemeti (N / mm²)	0,5
İsıyla ıslanırdıktan sonraki çekme mukavemeti (N / mm²)	0,5
Donma - çözünme çevrimlerinden sonraki çekme mukavemeti (N / mm²)	0,5
Sıcaklık direnci	-20°C / +80°C

Tüketim miktarı (kg/m²) - Seramik ebadına göre farklılık gösterir

2,03 - 7,08

## KNAUF FAYANS VE SERAMİK FLEX C2TE

**Çimento esası, esnek, yüksek mukavemetli fayans, seramik, mermer, mozaik ve granit yapıştırıcısıdır.**

### Üretim Standardı

TS EN 12004, C2TE

### Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlar
- Beton, şap, siva vb. yüzeyler
- Büyük boyutlu granit, mermer, seramik yapıştırmada
- Yoğun yaya trafiğinin olduğu yerler



### Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir satır üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

### Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Renk	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
FLEX C2Te	25	Beyaz	40	12 ay

### Teknik Özellikler

Uygulama kalınlığı (mm)	2 - 5
Su karışım oranı (L)	7,5 - 7,75
Açık bekletme süresi	30 dk.
Kullanılabilme süresi I	3 saat
Derz uygulama süresi (duvarda / zeminde)	Yak. (1 gün / 2 gün)
%100 yükleme süresi	Yak. 7 gün
Başlangıç çekme mukavemeti (N / mm²)	1
Suya daldırdıktan sonraki çekme mukavemeti (N / mm²)	1
İsıyla ıslanırdıktan sonraki çekme mukavemeti (N / mm²)	1
Donma - çözünme çevrimlerinden sonraki çekme mukavemeti (N / mm²)	1
Sıcaklık direnci	-20°C / +80°C
Tüketim miktarı (kg/m²) - Seramik ebadına göre farklılık gösterir	2,03 - 7,08

Tüketim miktarı (kg/m²) - Seramik ebadına göre farklılık gösterir

2,03 - 7,08

## ARMOMIX DERZ DOLGU

ARMOMIX Derz Dolgusu, seramik, fayans ve karolar için geliştirilmiş çimento esası, özel hazır bir derz dolgu malzemesidir.

### Ürün Yapısı Ve Özellikleri:

- Yüksek yapışma özelliği ile çatlama, kabarma, dökülme yapmaz.
- ARMOMIX Derz Dolgusu atmosferik koşullara dirençlidir.
- Elastik yapıda olmasından dolayı zeminde oluşacak deformasyonlara ve gerilmelere karşı dirençlidir.
- ARMOMIX Derz Dolgusu, içeriği kimyasallar sayesinde yıkanabilir özelliktedir. Kirlenmeden meydana gelen çırkin görünüm oluşmaz.
- Kullanım kolaylığı sayesinde işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.



### Uygulama Yöntemleri:

- Kaplama işlemi bitmiş yüzeylerde, döşenen malzemenin derz boşlukları arasında bulunan toz, talaş, çimento vb. kalıntılar ince çubuk ile temizlenmeli ve nemli bir süngerle silinmelidir.
- ARMOMIX Derz Dolgusu +5°C ile +35°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.
- Doğru bir karışım elde etmek için 1.5 – 2 lt. suyun üzerine 5 kg'lık ARMOMIX Derz Dolgusu yavaş yavaş ilave edilir.
- Hazırlanacak harç miktarına göre karışım mala yada mikserle karıştırılır. İçinde hiçbir topak ve parça kalmamasına dikkat edilir.
- Homojen bir şekilde karıştırılan ARMOMIX Derz Dolgusu 5-10 dakika dinlendirilir, tekrar karıştırılarak uygulanır.
- ARMOMIX Derz Dolgusu uygulanacak zemine kauçuk veya plastik ucu işpatula ile yayılır. Derz aralıklarının yönüne çapraz ve paralel hareketlerle boşluklar doldurulur.
- Yaklaşık 1 saat sonra yüzey ıslak bir bez veya süngerle silinir. Yüzey silme işleminden kısa bir süre sonra kuru bir bez yardımı ile parlatılır.
- Sert bir derz elde etmek için, uygulamadan 5-6 saat sonra ıslak süngerle nemlendirilir.